

# ПромСтройБитум

---

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ-сы, шоссе Алаш 9, оф.213  
тел.: +7 (7172) 26 98 66, факс: +7 (7172) 545 920, e-mail: arkat-85@inbox.ru

Республика Казахстан, 010000, г.Астана, шоссе Алаш 9, оф.213  
ntk/^\ +7 (7172) 26 98 66? airc^\ +7 (7172) 545 920? e-mail^\ arkat-85@inbox/ru

## Информационный лист

### Мастика битумно-каучуковая кровельная гидроизоляционная

<b>Описание</b>	Мастика на основе битума, полимеров, растворителя и минеральных добавок, используемая в холодном состоянии.
<b>Назначение</b>	Устройство безрулонных мягких кровель, гидроизоляция фундаментов, железобетонных изделий и конструкций. Антикоррозионная защита металлических изделий и конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Антикоррозионная защита трубопроводов горячего и холодного водоснабжения. Расход мастики на 1 слой по металлической поверхности 0,8 кг/м <sup>2</sup> .
<b>Характеристики</b>	Теплостойкость, град.С более 140 Плотность 0,9 ± 0,03 г/см <sup>3</sup> Время высыхания 6 – 12 часов Морозостойкость минус 40 ± 0,5
<b>Применение</b>	Обрабатываемую поверхность очистить от пыли грязи механическим способом. Для надежности покрытия мастику рекомендуется наносить на поверхность грунтованную праймером или мастикой разведенной растворителем в соотношении 1:1. Для формирования эффективной толщины покрытия мастику рекомендуется наносить в 2 – 3 слоя. Срок хранения 12 мес.
<b>Рекомендации</b>	Хранение в герметично закрытой таре. Нанесение шпателем, валиком, кистью, распылением.
<b>Безопасность</b>	Беречь от огня
<b>Фасовка</b>	35 кг., 100 кг. металлические бочки