

ТОО "ПромСтройБитум"

Казахстан Республикасы, 010000, Астана қ-сы, шоссе Алаш 9, оф.213
тел.: +7 (7172) 26 98 66, факс: +7 (7172) 545 920, e-mail: arkat-85@inbox.ru

Республика Казахстан, 010000, г.Астана, шоссе Алаш 9, оф.213
тел.: +7 (7172) 26 98 66, факс: +7 (7172) 545 920, e-mail: arkat-85@inbox.ru

№06/04 "06" апреля 2017 г.

Информационный лист Мастика горячего применения МБР 65,75,90,100 ГОСТ 15836-79

Описание	Мастика на основе битума, полимеров и минеральных добавок, используемая в горячем состоянии.
Назначение	Устройство безрулонных мягких кровель, гидроизоляция строительных конструкций. Антикоррозионная защита металлических изделий и конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Антикоррозионная защита трубопроводов горячего и холодного водоснабжения. Расход мастики на 1 слой по металлической поверхности 0,8 кг/м ² .
Характеристики	Цвет Черный Теплостойкость, град.С более 140 Плотность 0,9 ± 0,03 г/см ³ Время высыхания 6 – 12 часов Морозостойкость минус 40 ± 0,5
Применение	Обрабатываемую поверхность очистить от пыли грязи механическим способом. Для надежности покрытия мастику рекомендуется наносить на поверхность грунтованную праймером или мастикой разведенной растворителем в соотношении 1:1. Для формирования эффективной толщины покрытия мастику рекомендуется наносить в 2 – 3 слоя. Срок хранения 12 мес.
Рекомендации	Хранение в герметично закрытой таре. Нанесение шпателем, валиком, кистью, распылением.
Безопасность	Беречь от огня
Фасовка	Евроведра 25 кг., Гофротара 25кг., Мет.барабан 100 кг., Мет. Бочки 200кг.